



## Техническая карта

### МАСТИКА КАПИЛЛЯРНАЯ БИТУМНО-КАУЧУКОВАЯ «ЖИДКАЯ КРОВЛЯ»

ТУ 5775-001-32798531-2010

Предназначена для герметизации и ремонта кровли из различных материалов. Состав эффективно восстанавливает битумные рулонные покрытия, покрытия из гибкой черепицы, ондулин, надёжно гидроизолирует повреждённые участки на металлических, шиферных, сланцевых и черепичных кровлях. Жидкая Кровля используется в качестве основной гидроизоляции кровли при строительстве новых и капитальном ремонте старых домов. После бронирования изоляции кровельным сланцем, получается ровное бесшовное покрытие устойчивое к воздействию эксплуатационных факторов, со сроком службы не менее 15 лет.

#### Характеристики состава:

- Чёрный цвет
- Однокомпонентный состав
- Высокая текучесть
- Способность вытеснять жидкость
- Хорошая адгезия с мокрыми поверхностями
- Растяжимость более 1000%
- Высокая способность проникновения (капиллярная проницаемость)
- Не требует предварительной зачистки и обезжиривания поверхности
- Способен самостоятельно восстанавливаться при небольших механических повреждениях

Жидкая Кровля поставляется в виде однокомпонентного состава, герметично упакованного в металлические банки объемом 2,4л или металлические ведра объемом 20л. Внутри тары находится гелеобразное вещество черного цвета. Перед работой необходимо снять крышку с тары и тщательно перемешать состав до однородного состояния. Разбавление полимерной композиции растворителями не допустимо! Перед нанесением необходимо подмести поверхность, очистить от грязи, льда, снега, отошедших остатков старой изоляции. Нанесение происходит при температуре окружающего воздуха от минус 15С до плюс 30С. Полимерную композицию можно наносить во время дождя и снега, на мокрые поверхности и даже под слой воды. В таких условиях значительно уменьшается скорость выполнения работ и увеличивается расход композиции (в 2-3 раза). Полимеризация (отверждение) поверхности под водой не происходит. При обдуве (сильном ветре) скорость полимеризации значительно увеличивается. Наносится Жидкую Кровлю малярным инструментом (кисти, валики, шпатели и т.п.) или распылением специальным оборудованием. После нанесения поверхность нужно разровнять до слоя в 2-3мм (более толстый останется мягким и не пригодным для механических нагрузок). Жидкая кровля относится к горючим материалам, разогрев на открытом огне запрещен. При работе следует использовать индивидуальные средства защиты (спецодежда, перчатки). При попадании на кожу материал следует стереть при помощи бензина, керосина или уайт-спирита. Хранится полимерная композиция в таре изготовителя при температуре воздуха до минус 40С. Гарантийный срок хранения не вскрытой заводской упаковки составляет 36 месяцев.